DELIKEOXIDE® G-5996

Cr_2O_3 · CAS 1308-38-9 · EC 215-160-9 · sintered refractory grade

DESCRIPTION DU PRODUIT

Adapted to oil-based resin and products

APPLICATIONS

Oil-based resin refractory products, specialty coatings

SPÉCIFICATION TYPE

Nom du produit	**DELIKEOXIDE® G-5996**	Pureté	**≥ 99 %**
GRANULOMÉTRIE (D50)	**3–4 µm**	Chrome hexavalent	**≤ 5 ppm**
Point de fusion	**2435 °C**	Densité théorique	**5.21 g/cm³**
Dureté de Mohs	**8.5 – 9**	Bulk density	**600 – 1500 kg/m³**
Water solubility	**Insoluble · amphoteric**	Refus de tamis (0,045 mm)	**≤ 0.30 %**

CONFORMITÉ

REACH UE enregistré · RoHS UE (2011/65/EU) · Chine GB 18666 · CLP non classé · Cr(VI) maîtrisé · Avertissement Proposition 65 de Californie applicable (impuretés traces, non ajoutées intentionnellement).

CONDITIONNEMENT ET DURÉE DE VIE

Sacs papier de 25 kg (palette 1 t) · big bags de 500 kg et 1000 kg · durée de vie du produit 10 ans · emballage 5 ans (25 kg) / 3 ans (1 t). Stocker au sec, à l'écart des oxydants forts.