DELIKEOXIDE® G-5899

Cr_2O_3 · CAS 1308-38-9 · EC 215-160-9 · sintered refractory grade

제품 설명

Adapted to paste resin systems

용도

Paste resin-based refractory materials, coatings

대표 사양

제품명	**DELIKEOXIDE® G-5899**	순도	**≥ 99 %**
입자 크기(D50)	**3–8 µm**	6가 크롬	**≤ 5 ppm**
융점	**2435 °C**	이론 밀도	**5.21 g/cm³**
모스 경도	**8.5 – 9**	Bulk density	**600 – 1500 kg/m³**
Water solubility	**Insoluble · amphoteric**	체 잔분(0.045 mm)	**≤ 0.30 %**

적합성

EU REACH 등록 · EU RoHS(2011/65/EU) · 중국 GB 18666 · CLP 미분류 · Cr(VI) 관리 · 캘리포니아 Proposition 65 경고 적용(미량 불순물, 의도적으로 첨가되지 않음).

포장 및 보관 수명

25 kg 종이 포대(1 t 팔레트) · 500 kg 및 1000 kg 빅백 · 제품 보관 수명 10년 · 포장 5년(25 kg) / 3년(1 t). 건조한 곳에 보관하고 강한 산화제로부터 멀리 두십시오.